

Смазка «Экол-ЭК55»

Универсальная смазка для использования в производстве железобетонных изделий и при монолитном домостроении.

- смазывание вертикальных и горизонтальных форм любой сложности
- смазывание опалубки любых видов и материалов
- рекомендуется в производстве плит пустотного настила, а так же в производстве труб методом центрифугирования

Физико-химические характеристики

ТУ 2422-003-23693454-99

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	Однородная жидкость от желтого до тёмно-коричневого цвета
2. Запах	Специфический, не раздражающий
3. Кислотное число, мг КОН/г	15-25
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	100
5. Плотность при 20°С, г/см ³ , не менее	0,86
6. Содержание механических примесей	Отсутствие
7. Содержание воды	Следы
8. Стабильность 20% эмульсии: в течение 24 часов выделяется масло, %, не более	0,5

Условия применения:

Применяется в состоянии поставки и виде 15-25%-ных водных эмульсий.

Гарантийный срок хранения 1 год.