

СОЖ «Эмульсол-Т П»

Универсальная водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость широкого круга операций.

- операции сверления, резьбонарезания, развёртывания, протяжки, шлифования чёрных и цветных металлов
- холодная прокатка сталей

Физико-химические характеристики

ТУ 0258-028-23693454-2009

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость от жёлтого до коричневого
2. Массовая доля воды, %, не более	2,7
3. Плотность при 20°C, г/см ³	0,90-0,98
4. Стабильность эмульсола	Выдерживает
5. Кислотное число, мг КОН /г 10% водной	Отсутствует
6. Стабильность водной эмульсии с массовой долей продукта 10%	Устойчива в течение одного часа
7. Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей продукта 10%	9,5-11,0
8. Корродирующее действие 5% эмульсии, приготовленной на дистиллированной воде	Не корродирует

Условия применения:

Применяется в виде 3-10% водных эмульсий.

Приготовление рабочего раствора СОЖ «Эмульсол –Т П» осуществляется смешением концентрата в воде при температуре от +20 °С до +50 °С и перемешиванием в течение 30 минут до получения однородной эмульсии.

Гарантийный срок хранения 1 год.