

# Крепитель литейный «КО»

Крепитель литейный «КО» предназначен для использования в литейном производстве при изготовлении стержней 1 и 2 классов сложности в сочетании с ССБ или СДБ и как добавка в формовочные смеси для повышения текучести.

Физико-химические характеристики **ТУ 0258-014-23693454-2008**

Наименование показателей	Норма
Внешний вид при 25±5°С	Однородная маслянистая жидкость
Массовая доля воды, %, не более	0,3
Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	840 - 900
Кислотное число, мг КОН/г, не менее	40
Условная вязкость, °Э, при 50°С	2,0-3,0
Предел прочности при растяжении высушенных образцов, кг/см <sup>2</sup> , не менее	8,0
Температура застывания, °С, не выше	+4
Количество растворителя в объемных %, не более	44

## Условия применения:

Применяется в состоянии поставки.

Гарантийный срок хранения 1 год.