

Крепитель литейный «УСК-1»

Крепитель литейный «УСК-1» предназначен для использования в литейном производстве при изготовлении стержней всех классов сложности машинной и ручной формовки и для изготовления форм.

Физико-химические характеристики **ТУ 0258-014-23693454-2008**

Наименование показателей	Норма
Внешний вид при 25±5°C	Однородная маслянистая жидкость
Массовая доля воды, %, не более	3
Плотность при 20°C, кг/м ³	840-910
Кислотное число, мг КОН/г, не менее	40
Условная вязкость, °Э, при 50°C	от 2,4 до 3,4
Предел прочности при растяжении высушенных образцов, кг/см ² , не менее	8,0
Температура застывания, °С, не выше	+4
Количество растворителя в объемных %, не более	44

Условия применения:

Применяется в состоянии поставки.

Гарантийный срок хранения 1 год.