

СОЖ «МР-11»

Масляная смазочно-охлаждающие жидкость широкого круга операций, применяемая в индивидуальных и централизованных системах подачи станков и автоматических линий.

- **средние и тяжелые режимы резания сталей и сплавов на операциях точения, сверления, резобо- и зубонарезания**

Физико-химические характеристики

ТУ 0258-019-23693454-2009

Наименование показателей	Норма
1. Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло- до тёмно-коричневого цвета
2. Плотность при 20 °С, кг/м ³	850-950
3. Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	24,0-29,0
4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	140
5. Содержание серы, %	1,0-2,0
6. Содержание механических примесей, %, не более	0,04
7. Содержание воды	Следы
8. Коррозионная агрессивность по отношению к металлам чугун серому сталь 40 или 50	Выдерживает Выдерживает

Условия применения:

Применяется в состоянии поставки.

Гарантийный срок хранения 1 год.